

# Ceradur-eco

## Ikke metallisert polish

- ▲ Selvglansede polish, ikke metallisert
- ▲ Enestående filmdannende egenskaper
- ▲ Tildelt det Østerrikske miljømerket
- ▲ Oppfyller kravet til DIN ICE 61340-5-1 (EN 61340-5-1) (TÜV Süd materialtest certificate)
- ▲ Også egnet for ledende elastiske gulvbelegg
- ▲ Sertifisert i henhold til DIN 18032
- ▲ Sklisikkerhetsverdi mellom 0,4 og 0,6  $\mu$
- ▲ Enkel fjerning av skomerker ved polering (ca. 1000 rpm)
- ▲ Delvis fjerning av lag med grovrengjøring uten bruk av grunnrengjøringsmiddel
- ▲ Uten TBEP



### Bruksområder

Egnet til bruk på vannbestandige gulvbelegg, f.eks. gummi, linoleum, absorberende natur og naturstein. Utfør en test av vedheft før bruk på gulv med et PU- eller PE-slitelag. Også egnet for å beskytte forseglet tre og korkgulv. Må ikke brukes på uforseglet tre og korkgulv.

### Bruksanvisning

Før første gangs bruk må materialkompatibiliteten kontrolleres på et lite synlig sted.

Ikke la produktet tørke på moppen. Lukk beholderen umiddelbart etter bruk. Unngå trekk under bruk og tørking.

### Overflatebehandling:

Avhengig av absorberingsevne på overflaten, 2-3 lag med intervaller av ca. 30 minutter.

Etter grunnrengjøring eller grovrengjøring og kort tørketid, påfør et tynt lag med uførtynnet produkt, f.eks. med flat mopp eller forvasker. Forbruk: 25,0 ml/m<sup>2</sup> pr. påføring.

### Spray polering for å gjenopprette skadede deler av belegget:

Fortynn produktet 1:1 med kaldt vann.

Påfør med en sprayflaske og poleringsmaskin (ca.1000 o/min). Forbruk: 1,0 ml/m<sup>2</sup>.

### Belegg (ledende gulvbelegg):

Bruk bare 1 lag. Forbruk: 25,0 ml/m<sup>2</sup> pr. påføring.

### Polering:

Sporadisk polering (ca.1000 o/min forsterker pleiekomponentene), fjerner trafikkmerker og øker holdbarheten.



### Bemerk

Kiehl påtar seg intet ansvar for skader som oppstår som følge av feil bruk eller påføring av produktet. Ikke forbrukerprodukt i henhold til 1999/44/EF Art.1! Beskytt mot frost!

### Inneholder

Syntetiske dispersjoner, fri for metallsalter, polyetylenvoks, tilsetningsstoffer, myknere, konserveringsmidler. pH-verdi (konsentrat): ca. 8,5

Art. No.	Forpakning	Antall per pall
j201205	2 x 5 L PCR kanner (kartong)	56