

# Kiehl-Legnodur-TiGloss

## Høyglans 2-komponent permanent belegg

- ▲ Tørker som lakk, mykner-fri polyuretan emulsjonspolish
- ▲ Tykkelse opptil 25 µm per strøk
- ▲ Sertifisert i henhold til DIN 18032, DIN EN 13036 og DIN EN 14904
- ▲ Sertifikat i henhold til DIN 51130 som bekrefter sklisikkerhet R9 er tilgjengelig
- ▲ Slitesterk, overflatebeskyttelse som er enkel å rengjøre
- ▲ Vedlikehold av belegget etter tørrsliping
- ▲ Filmen kan ikke fjernes med våt polisfjerning
- ▲ Utmerkede filmdannende egenskaper
- ▲ Høy kjemisk motstand f.eks. mot hånddesinfeksjonsmidler



### Bruksområder

Egnet for bruk på ekte treoverflater, som er behandlet med treoljer eller er forseglet. Også egnet for elastiske gulvbelegg og sementbelegg som kan overflatebehandles.

### Bruksanvisning

Før første gangs bruk, må materialkompatiteten kontrolleres på et lite synlig sted. Overflatene må være rene uten slippmidler og profesjonelt forberedt for å sikre feilfri vedheft og utseende. Før påføring må Kiehl-Legnodur-TiGloss (1. komponent) blandes med den andre komponenten Kiehl-Durator. Rist umiddelbart. La stå i 5 minutter. Det ferdige 2-komponentbelegget må brukes innen 6 timer. Lukk beholderen umiddelbart etter bruk. Unngå trekk under bruk og tørking av produktet.

### Klargjøring av overflaten:

Tørrslip parkettflatene før påføring, (bruk Kiehl-Woodmaster-Pad-Fine). Elastiske gulvbelegg må grunnrengjøres (Veroclean, 3 liter i 8 liter vann). Elastiske gulvbelegg som allerede er behandlet med Kiehl-Legnodur, må tørrslipes med en Kiehl-Woodmaster-Pad-Fine. Alt støv må fjernes.

### Overflatebehandling:

Avhengig av absorberingsevnen til overflaten, 2–3 påføringer med intervaller på ca. 90 minutter. Etter klargjøring av overflatene, påføres et tynt lag ufortynnet produkt, bruk f.eks. en flat mopp eller en forvasker. Etter første påføring, utfør om nødvendig en mellomsliping med en Kiehl-Woodmaster-Pad-Fine. Forbruk: 30,0 ml/m<sup>2</sup> per påføring.



### Bemerk:

Kiehl påtar seg intet ansvar for skader forårsaket av feil bruk av produktet. Ikke forbrukesprodukt i henhold til 1999/44/EF Art. 1. Kun til profesjonell bruk. Tåler ikke frost!

### Inneholder:

Syntetiske dispersjoner, fri for metallsalter, vannløselige løsningsmidler og konserveringsmidler. pH-verdi (konsentrat): ca. 7.5

**Art. No.**  
j1908115

**Forpakning (PU)**  
Kartong med 5L PCR kanne + 100 ml Kiehl-Durator

**Antall per pall (PU)**  
112